

Kodak Copier

Parametr	Standard	Jednostka miary	Pomiar
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80 ± 3
Grubość	ISO 534	µm	106 ± 3
Białość D65	ISO 2470-2:2008		107 ± 2
Wilgotność	ISO 287	%	
Gładkość	ISO 8791	Bendtsen ml/min	270 ± 50
Formowanie	Kajaani	Kajaani Index	
Białość	ISO 11475	CIE	151 ± 3
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	90 ± 2
Sztywność	ISO 2493	m/N	110 ± 15 (MD) 45 ± 15 (CD)
Porowatość			

Certyfikaty:

- * ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego
 - * ISO 18001 – OHSAS – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 - * ISO 9001:2000 – System Zapewnienia Jakości
 - * ISO 9706 – Archiwizacja
-

Do produkcji papieru Kodak Copier w International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. używane są masy celulozowe własne, bielone bez udziału chloru elementarnego (masy ECF). Proces prowadzony jest w środowisku obojętnym, jako wypełniacz stosowany jest strącony węgiel wapniowy zapewniający odpowiednią rezerwę alkaliczną dla spełnienia wymagań określonych przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości”.