

Kodak Office

Parametr	Standard	Jednostka miary	Pomiar
Gramatura	ISO 536	g/m ²	80 ± 3
Grubość	ISO 534	µm	106 ± 3
Białość D65	ISO 2470-2:2008		105 ± 2
Wilgotność	ISO 287	%	
Gładkość	ISO 8791	Bendtsen ml/min	200 ± 50
Formowanie	Kajaani	Kajaani Index	
Białość	ISO 11475	CIE	146 ± 3
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	93 ± 2
Sztywność			
Porowatość			

Warunki klimatyzacji: RH 50 ± 2 % temp. 23 ± 1 °C PN-EN-20187:2000

Do produkcji papieru Kodak Office w International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. używane są masy celulozowe własne, bielone bez udziału chloru elementarnego (masy ECF). Proces prowadzony jest w środowisku obojętnym, jako wypełniacz stosowany jest strącony węgiel wapniowy zapewniający odpowiednią rezerwę alkaliczną dla spełnienia wymagań określonych przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości”.
